HESKINS

SOLUTIONS ANTIDEREPANTES

mail@heskins.fr www.heskins.fr 23/04/2024

H3470 Fiche Technique TackyGrip

Sujet	Résultat
Film supérieur :	Polymère élastomère
Film de base :	PET
Épaisseur de la couche supérieure :	0,7 mm
Épaisseur totale :	0,92 mm
Phtalates	0%
Adhésion de la peau FINAT FTM1, 23 °C N/25 mm	6.7
Résistance à la traction Lloyd T5100 N/25 mm	166
Largeurs :	15 mm à 1220 mm
Longueurs :	18.3mm, autres sur demande
Adhésif	Acrylique modifié transparent
Plage de température	-30° à +70 °C

Le laboratoire d'essai indépendant chez Adhesive Technical Services Ltd a effectué l'essai de température, Angleterre (résultats d'essai disponibles)

Coefficient de frottement

Angle	69°
Coefficient de frottement statique, sec (SCoF)	2.6
Verdict du laboratoire	Bonne adhérence potentielle
Valeur de test du pendule (PTV) EN16165:2021	
Sécher	74
Wet	13

Les tests ci-dessus ont été effectués conformément à Pendulum, les tests ont été réalisés dans un laboratoire d'essai de friction indépendant reconnu et des copies de certificats sont disponibles sur demande. Le pendule est un test dynamique, pour les tests statiques nous avons également des résultats ASTM C 1028-96.

ISO 9001 CERTIFIED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS British Assessment Bureau
ISO 14001 CERTIFIED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS British Assessment Bureau

Résultats des tests LRV

UGS (couleur)	RAL	Pantone	Av. LRV	Gamme
H3470N (noir)	9004	Black U	2.96	4.42
H3470T (transparent)	Transparent	Transparent	54.21	18.65

Toutes les données ci-dessus sont pour la référence seulement.

©Heskins Ltd 1997-2024