

H3447 Ficha de Datos de Safety-Grip™ Resistente a Productos Químicos

Dato	Resultado	Método de ensayo
Película base	0.1 mm PVC	Método de calibre
Tipo de adhesivo	Disolvente acrílico	N/A
Tipo de mineral	Óxido de aluminio	N/A
Adherencia al acero (g/25.4mm ²)	1500↑	PSTC-4
Resistencia a la tracción (kg/25.4mm ²)	6,0↑	PSTC-31
Resistencia al desgarro (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Elongación a la rotura	25%↑	PSTC-31
Rango de Temperatura	-30°C a +70°C	Ver notas a continuación
Tamaño máximo de rollo de producción	1168mmx100m	N/A
Resistencia al aceite de motor	Excelente	PSTC-35

El laboratorio de pruebas independiente de Adhesive Technical Services Ltd realizó la prueba de temperatura, Inglaterra (resultados de las pruebas disponibles)

Resultados de la prueba LRV

SKU (Color)	RAL	Pantone	Promedio VRL	Intervalo
H3447N (Negra)	9004	Negra U	0	0

Datos del coeficiente de fricción

Safety-Grip™	Resultado de la prueba de superficie seca	Resultado de la prueba de superficie mojada
Resistente a los productos químicos	102 TRL	71 TRL

Los ensayos anteriores se realizaron de acuerdo con el Ensayo del Péndulo, las pruebas se llevaron a cabo en un reconocido laboratorio independiente de ensayos de fricción, y los certificados de copia están disponibles bajo petición. El Péndulo es una prueba dinámica, para las pruebas estáticas también disponemos de los resultados ASTM C 1028-96.

Todos los datos anteriores constituyen sólo una referencia.

©Heskins Ltd 1997-2024