

H3415 Ficha de Datos de Resiliente Gruesa

Dato	Resultado
Composición	Parte superior de PVC y base de PET
Tipo de adhesivo	Disolvente acrílico
Espesor total (mm)	1.3mm
Bucle de fijación (kg/25.4mm)	6,23
Cohesión (minutos/25°C)	2812↑
Adherencia de pelado al acero inoxidable (N/25mm - 20 minutos de permanencia)	31.2 (AF) FINAT FTMI
Adherencia de pelado al acero inoxidable (N/25mm - 24 horas de permanencia)	34.6 (AF) FINAT FTMI
Rango de Temperatura	-30°C ~ 80°C
Tamaño máximo del rollo	1371mm x 100m
Vida útil (meses)	12 a 24

Resultados de la prueba LRV

SKU (Color)	RAL	Pantone	Promedio VRL	Intervalo
H3415N (Negra)	9004	Negra U	0,5	I
H3415Y (Amarilla)	1023	108 U	44,5	I
H3415S (Gris)	7046	425 U	5,8	I
H3415T (Clara)	Transparente	Transparente	47,5	12
H3415W (Blanca)	9003	705 U	78,5	I

Datos del coeficiente de fricción

Ensayo	Resultado de la prueba de superficie seca	Resultado de la prueba de superficie mojada
EN16165:2021 Valor de ensayo pendular (PTV)	0,95	0,6
DIN51130	R10	
NFSI	Alta tracción	

Los ensayos anteriores se realizaron de acuerdo con el Ensayo del Péndulo, las pruebas se llevaron a cabo en un reconocido laboratorio independiente de ensayos de fricción, y los certificados de copia están



disponibles bajo petición. El Péndulo es una prueba dinámica, para las pruebas estáticas también disponemos de los resultados ASTM C 1028-96.

Todos los datos anteriores constituyen sólo una referencia.

©Heskins Ltd 1997-2024

