HESKINS

SOLUTIONS ANTIDEREPANTES

mail@heskins.fr www.heskins.fr 23/04/2024

H3456 Fiche Technique PeakGrip

Sujet	Résultat	Méthode d'essai
Porte-bagages arrière	PVC de 0,1 mm	Méthode de l'étrier
Type d'adhésif	Acrylique solvant	S/O
Type minéral	Carbure de silicium	S/O
Adhérence à l'acier (24 heures. Kgf/25,4 mm)	1.5↑	PSTC-101
Résistance à la traction (kgf/25.4mm)	4.0↑	ASTM D882-02
Plage de température	-30 °C à +70 °C	Voir les notes ci-dessous
Taille maximale du rouleau de production	1168mm x 18,3 m	S/O
Résistance à l'eau (mois)	10	PSTC-35
Résistance aux produits chimiques (mois)	8	PSTC-35
Résistance à l'huile moteur	Excellent	PSTC-35
Durée de vie (mois)	12 à 24	PSTC-9

Le laboratoire d'essai indépendant chez Adhesive Technical Services Ltd a effectué l'essai de température, Angleterre (résultats d'essai disponibles)

Coefficient de frottement

Safety-Grip™	Résultat de l'essai de surface sèche	Résultat de l'essai sur surface humide
H3456 Testé avec Pendulum (PTV), EN16165, BS7976 Caoutchouc 4S	69	67

Les tests ci-dessus ont été effectués conformément à Pendulum, les tests ont été réalisés dans un laboratoire d'essai de friction indépendant reconnu et des copies de certificats sont disponibles sur demande. Le pendule est un test dynamique, pour les tests statiques nous avons également des résultats ASTM C 1028-96.

ISO 9001 CERTIFIED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS British Assessment Bureau
ISO 14001 CERTIFIED UKAS MANAGEMENT SYSTEMS British Assessment Bureau

Résultats des tests LRV

UGS (couleur)	RAL	Pantone	Av. LRV	Gamme
H3456 (Noir)	9005	Black U	0.46	0.72

Toutes les données ci-dessus sont pour la référence seulement.

©Heskins Ltd 1997-2024

ISO 9001 CERTIFIED
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
British Assessment Bureau
ISO 14001 CERTIFIED
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
British Assessment Bureau